

吸光光度法测定铍的进展

鄢 国 强

(上海材料研究所)

本文介绍了近几年来国内外吸光光度法测定合金、地质试样、废水、饮用水中铍的进展情况。

一、铍的各种显色剂

测定铍的显色剂中，应用得最多的是三苯甲烷类试剂，其次是偶氮类试剂。

(一) 三苯甲烷类试剂

用铬天青S(CAS)测定铍的方法^[1]，由于使用了阳离子表面活性剂如氯化十二烷基三甲基铵(DTC)^[2]、溴化十六烷基三甲基铵(CTMAB)^[3]、溴化苄基十二烷基二甲基铵(BDDB)^[4]、氯化十四烷基二甲基苄基铵(Zeph)^[5]、氯化苄基十六烷基二甲基铵(BCDC)^[6]、溴化十六烷基吡啶(CPB)^[7]等以及非离子表面活性剂如异辛基苯氧基聚乙氧基乙醇(Triton X-100)^[8]、聚乙二醇辛基苯基醚(OP)^[9]、聚氧乙烯烷基酚(TX-10)^[10]等，使灵敏度提高了2~5倍。以Be-CAS-DTC三元体系为基础的方法在620nm处的摩尔吸光系数为 1.12×10^5 ^[2]；以Be-CAS-OP三元体系为基础的方法在605nm处的摩尔吸光系数为 9.6×10^4 ^[9]。

文献[11]报道，在阳离子表面活性剂的增溶显色体系(Be-CAS-CTMAB)中引入无机盐阴离子对体系有明显的增敏作用，敏化作用顺序为 $\text{NO}_3^- > \text{Br}^- > \text{Cl}^- > \text{SO}_4^{2-}$ ，敏化过程与加入阳离子(Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 或 NH_4^+)的浓度有关，而与离子本质无关，所有盐均引起最大吸收波长红移12~14nm。张贵珠等^[12]讨论了非离子表面活性剂(Triton X-100、吐温-80、OP)及无机阴离子(NO_3^-)对Be-CAS-CTMAB体系显色反应的影响。

响，表明两者的加入均可抑制显色配位体(CAS)的第三、第四级酸离解，从而促进其第二级酸离解，增加了显色反应的灵敏度，使原配合物的最大吸收波长紫移，配合反应的适宜pH范围增宽，且增加了配合物的稳定性。

郑用熙等^[13~16]研究了阳、阴、非离子型表面活性剂及阳、阴离子表面活性剂搭配作用对漂蓝6B(ECAB)测定铍的增溶作用，并提出了作用机理，给出了胶束增溶及混合胶束的结构示意图。各体系的灵敏度均很高且反应速度也较快。其中以溴化己基三甲基铵(C_6NBr)与十二烷基硫酸钠(SDS)6:1混合增溶的Be-ECAB多元体系^[13]为基础的方法628nm处的摩尔吸光系数高达 1.33×10^5 ；而以Be-ECAB-SDS为基础的三元体系灵敏度也很高，616nm处的摩尔吸光系数为 1.11×10^5 ，在EDTA-二乙酯存在下选择性良好，已应用于矿石和铍青铜中铍的测定^[15]。

此外，尚有文献报道了铬青R、铬青B、溴邻苯三酚红、二甲酚橙等三苯甲烷类显色剂测定铍的方法，这里不一一赘述，具体的显色条件及应用范围详见表1。

(二) 偶氮类试剂

用于测定铍的偶氮类试剂主要是变色酸偶氮类显色剂。以铍-偶氮氯膦mA二元体系为基础的方法在600nm处摩尔吸光系数为 1.69×10^4 ，用EDTA作掩蔽剂可选择性测定铍青铜中的铍^[35]。但这类显色剂因其灵敏度稍差，不及三苯甲烷类试剂应用广泛。

表 1 吸光光度法测定铍一览表

显色剂 (R)	表面活性剂 (sf)	适宜的pH及络合比 (Be:R:sf)	λ_{max} , nm ($\epsilon \times 10^4$)	测定范围	备注
铬天青S	氯化十二烷基三甲基铵	pH5.5HAc-NaAc, 1:2:2	615 (8.1)	0~7 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	铝合金、镁合金 ^[17]
	溴化十六烷基三甲基铵	pH5.0六次甲基四胺	600 (9.0)	0.025~0.75 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	厂矿矿水及地面水, ^[18] 乙酰丙酮-四氯化碳萃取富集
	溴化十六烷基三甲基铵	pH9.3NH ₃ -NH ₄ NO ₃ , 1:2:4	525 (4.4)	0~4 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	含铀花岗岩 ^[33] , 分离富集后测定
	溴化十六烷基吡啶	pH5.5HAc-NaAc	520 (4.4)	0~10 $\mu\text{g Be}/50\text{ml}$	矿石 ^[7]
	溴化苯基十二烷二甲基铵	pH5.0HAc-NaAc, 1:2:4	610 (10.5)	2~200ppbBe	[4]
	聚乙二醇辛基苯基醚	pH5.1HAc-NaAc	605 (9.8)	0~4.5 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	矿石 ^[9]
漂蓝6B	聚氧乙烯烷基酸	pH5.8~6.5HAc-NaAc	615 (6.5)	0~5 $\mu\text{g Be}/50\text{ml}$	纯铜、纯铝 ^[10]
	溴化己基三甲基铵+十二烷基硫酸铵(6+1)	pH6.5~7.5 1:1	626 (13.3)	0.002~0.088 $\mu\text{g Be}/\text{ml}$	铍青铜 ^[13]
铬青R	十二烷基硫酸钠	pH6.3六次甲基四胺 1:1	616 (11.1)	0.25~4 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	矿石, 铍青铜 ^[15]
	溴化十六烷基吡啶	pH5.5HAc-NaAc	588~594 (8.3)	0~4 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	化探试样 ^[18]
		pH8.8~10.3 NH ₃ -NH ₄ Cl	545	0~6.0 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	天然水 ^[20] 、离子交换树脂富集
	溴化十六烷基三甲基铵	pH7.5 硼酸-NaCl-NaOH	590 (6.25)	0~10 $\mu\text{g Be}/50\text{ml}$	矿石、化探扫面样品 ^[21]
	氯化十四烷基吡啶	pH5.5~6.0 六次甲基四胺 1:3	585 (8.3)	0~2.5 $\mu\text{g Be}/50\text{ml}$	含铍含铜废水 ^[22] , MnO ₂ 共沉淀富集
		pH10.5~11.5 NH ₃ -NH ₄ Cl	512 (1.5)	0~0.25 $\mu\text{g Be}/\text{ml}$	硅酸盐 ^[23] , 乙酰丙酮-氯仿萃取分离
铬天青B	吐温-20	pH6.8六次甲基四胺 1:1	615 (12.8)	0~1.6 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	铍青铜 ^[24]
二甲酚橙		pH6.4HAc-NaAc 2:3	510 (1.0)	1~25 $\mu\text{g Be}/50\text{ml}$	铍青铜 ^[25]
甲基百里酚蓝		pH6.4HAc-NaAc 2:3	530 (0.77)	1~30 $\mu\text{g Be}/50\text{ml}$	铍青铜 ^[26]
溴邻苯三酚红(BPR)	氯化十六烷基吡啶(CPC), 聚乙二醇辛基苯基醚	pH7.8硼砂 1:2:4 (Be:BPR:CPC)	640 (3.6)	0~20 $\mu\text{g Be}/50\text{ml}$	合金、矿石、废水 ^[27, 28]
钙试剂羧酸钠盐		pH5.0~6.5 1:1	640 (1.1)	0~7 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	泉水、自来水 ^[24] , 乙酰丙酮-四氯化碳萃取分离
偶氮氯膦I		pH6.0HAc-NaAc 1:1 pH4.8~5EDTA-六次甲基四胺 2:1和1:1	580 (0.89) 600 (0.81)	25~200 $\mu\text{g BeO}/50\text{ml}$ 5~50 $\mu\text{g Be}/50\text{ml}$	矿石, 以25 $\mu\text{g BeO}$ 作参比 ^[31] 铍青铜 ^[30]
六多偶氮氯膦I		pH5.0六次甲基四胺 1:1 pH5~7六次甲基四胺 1:1	590 (0.94) 595 (1.14)	0~25 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$ 0~20 $\mu\text{g Be}/25\text{ml}$	矿石 ^[32] , 乙酰丙酮-乙酸乙酯萃取分离 铍青铜 ^[33]
偶氮溴膦I		pH5六次甲基四胺 1:1	580 (0.78)	0~1.2 $\mu\text{g Be}/\text{ml}$	地质试样 ^[34]

续表 1

显 示 剂 (R)	表面活性剂 (sf)	适宜的pH及络合比 (Be:R:Sf)	λ_{max} , nm ($\epsilon \times 10^4$)	测定范围	备 注
偶氮氯膦 mA		pH5.8 六次甲基四胺 1:2	620 (1.69)	0~6 μg Be/25ml	铍青铜 ^[36]
1-(2-噻唑基 偶氮)-2-萘酚	异辛基苯氧基聚乙氧基 乙醇 (Triton X-100)	pH6.3~6.9 六次甲基四胺 盐酸 1:2	555 (2.25)	0.02~0.34 μg Be/ml	绿柱石 ^[36] , 反相萃取 色谱分离
羧基偶氮胂		pH6.0 HAC-NaAC	620 (1.34)	0~40 μg BeO/50ml	矿石 ^[37]

二、吸光光度法测定铍时 的分离富集方法

由于 Be^{2+} 与EDTA的络合能力较弱, 其形成常数 $\lg K_f = 9.2$ ^[39], 因此吸光光度测定铍的方法在EDTA存在时是高选择性的。但是分析组分复杂以及含铍量极低的试样时, 还需将分离富集方法结合起来使用, 使分析复杂化。

共沉淀及萃取富集分离是最简便、常用的方法, 刘万昌等^[3]提出了用TBP色谱柱滤除铀, 继以磷酸钛共沉淀富集痕量铍, 最后在pH9.3的 $\text{NH}_3-\text{NH}_4\text{NO}_3$ 中用CAS-CTMAB吸光光度法测定含铀花岗岩石中痕量铍的方法。Sauerer等^[23]采用在EDTA存在下, 先用乙酰丙酮-三氯甲烷从溶液中萃取富集铍, 再返萃取至5mol/LHCl中, 从而消除了共存的大量铁、铝等元素的干扰。Petrova等^[38]以含水2~3%、乙酸1~2%的丙酮作测试介质, 用8-羟基喹啉作掩蔽剂, 铬天青S作显色剂, 可测定0.02~0.2 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 的Be, 最大吸收波长为580nm, 摩尔吸光系数为 4.8×10^4 , 允许2000 μg A1、7800 μg Ni、2500 μg In、700 μg Zn、100 μg V、90 μg Ca、20 μg Mg存在, 但Cu、Fe、U干扰测定。

此外, 还有文献介绍用二氧化锰作载体沉淀富集^[22]、反相液相色谱分离^[36]、离子交换树脂富集^[20]等方法。

三、结语

1. 表面活性剂增溶的铍-三苯甲烷类显色剂多元体系是目前广泛应用的灵敏度高、选择性好(EDTA存在下)的测铍分析方法。

2. 对于测定铍含量较高的试样(如铍青铜), 采用灵敏度较低的偶氮类显色剂更为合适。

参考文献

- [1] Marczenko Z., Spectrophotometric Determination of Elements, Horwood-wiley Chichester, England, 1976
- [2] 史慧明等, 化学试剂, 1983, 5(2), 65
- [3] 刘万昌等, 理化检验(化学分册), 1983, 19(5), 11
- [4] Kwapińska G. et. al., Mikrochim. Acta, 1984, I(5—6), 333
- [5] Nishida H., Bunseki Kagaku, 1985, 34(3), 143
- [6] Nishida H., Bunseki Kagaku, 1986, 35(4), 368
- [7] 丁俐俐, 分析试验室, 1985, 4(5), 53
- [8] Hayashi K. et. al., Anal. Chem., 1986, 58(7), 1444
- [9] 范蔚全等, 理化检验(化学分册), 1984, 20(4), 27
- [10] 郭采文等, 分析试验室, 1985, 4(3), 4
- [11] Callahan J. H. et. al., Anal. Chem., 1982, 54(1), 59
- [12] 张贵珠等, 分析试验室, 1986, 5(7), 5
- [13] 郑用熙等, 分析化学, 1984, 12(9), 828
- [14] 郑用熙等, 中国化学学会第三届全国分析化学年会文集, 1983, 128

锗在红外技术上的应用和发展趋势

张兴德 赵秀丽 程玉峰

(电子工业部第十一研究所)

本文介绍了锗作为红外光学材料的生产状况及其特性。现在生产的红外用锗单晶 $\phi > 200\text{mm}$ 、多晶 $\phi > 300\text{mm}$ 。对锗的光学特性如吸收系数、折射率、透过率等与温度的关系进行了讨论，并展望了国内、外光学锗的应用趋势与发展前景。

一、前言

锗被用于制作红外光学零件的材料，已经有了几十年的历史。随着红外技术的迅速发展，锗以其良好的透红外特性，越来越广泛地被应用于热成像、成像跟踪、红外前视、红外夜视等红外仪器的光学系统中。由于镀膜技术的完善，使光学锗的透过率已接近光学玻璃的透过率。这为设计更复杂、成像质量更佳、高效率的红外光学系统提供了条件。

国内现已生产出的各种规格锗单晶、多晶，其均匀性、电阻率等多项特性指标，已可满足锗作为红外光学材料的应用要求。

二、光学用锗的生产及特性

(一) 光学锗的生产

锗最早被用于制作半导体材料，红外技术的应用使锗作为优质红外光学材料进入了红外技术领域，并在该领域中起着极其重要的作用。

光学用锗的生产方法有：拉制单晶、铸

- [15] 郑用熙等，分析试验室，1984, 3(6), 1.
- [16] 郑用熙等，中国化学会第二届多元络合物光度分析法学术会议论文集，1984, B1
- [17] 赵书林等，理化检验（化学分册），1985, 21(1), 26
- [18] 莫予彬等，湖南冶金，1984, (6), 55
- [19] 罗肇丽，分析试验室，1985, 4(2), 23
- [20] 易瑞士等，分析化学，1985, 13(2), 130
- [21] 金桂珍，分析测试通报，1986, 5(2), 32
- [22] 紫华丽等，复旦大学学报（自然科学版），1985, 24(3), 265
- [23] Sauerer A. et al., Talanta, 1984, 31(4), 249
- [24] 李金和等，冶金分析与测试（冶金分析分册），1985, 5(3), 1
- [25] 刘绮洪，分析试验室，1984, 3(5), 64.
- [26] 刘绮洪，分析化学，1983, 11(7), 527
- [27] 徐其享等，冶金分析，1986, 6(4), 10
- [28] 潘艳兰等，云南大学学报，1986, 8(1), 204
- [29] 马秀英等，河北大学学报（自然科学版），1986, 6(1), 61
- [30] 顾启元，理化检验（化学分册），1984, 20(4), 22
- [31] 丁俐俐，理化检验（化学分册），1984, 20(2), 20
- [32] 凌进中等，岩石矿物及测试，1985, 4(4), 339
- [33] 郭采文等，分析试验室，1986, 5(12), 31
- [34] 凌进中等，分析试验室，1986, 5(8), 59
- [35] 康平等，分析试验室，1986, 5(10), 36
- [36] Eshwar M. C. et al., Curr. Sci., 1986, 55(20), 1023
- [37] 金桂珍，理化检验（化学分册），1984, 20(3), 28
- [38] Petrova T. V. et al., Zh. Anal. Khim., 1983, 38(4), 646
- [39] Martell A. E. et al., Critical Stability Constants, New York: Plenum Press, 1974, 1, 204

(1987年11月27日收稿)